

## Scheda Tecnica

**FPU32I****17/09/2021****Versione 4**

SIRCA S.p.A. – sede e stabilimento: Viale Roma, 85 – 35010 SANDONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy – Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: [www.sirca.it](http://www.sirca.it).

BRAND: Sirca.

SIRCA S.p.A. è un'azienda con sistema di qualità certificato da DNV secondo la norma UNI EN ISO 9001.

### Denominazione e codice

FPU32I Fondo ACR Trasp. rapido .

### Natura chimica

Vernice acrilica.

### Descrizione e prestazioni

Fondo acrilico trasparente.

Il prodotto è particolarmente adatto alla verniciatura di legni chiari o sbiancati, poro aperto.

### Informazioni sulle caratteristiche del prodotto

#### Caratteristiche Chimico - Fisiche

| Descrizione           | Metodo   | Unità di misura          | Valore - Range |
|-----------------------|----------|--------------------------|----------------|
| Residuo secco         | I.O. 371 | %                        | 27±1           |
| Viscosità DIN 4 @20°C | I.O. 301 | rapidità di essiccazione | 55±5           |
| Peso specifico        | I.O. 309 | g/cm3                    | 0,930±0,010    |

## Scheda Tecnica

**FPU32I**

**17/09/2021**

**Versione 4**

---

### Modalità di applicazione

FPU32I: 100 parti in peso

CTN52LM: 10 parti in peso

DPU809: 20-30 parti in peso

Viscosità (pronto all'uso): 30 rapidità di essiccazione DIN#4

Pot-Life: 2 ore

Essiccazione: a 20°C

Fuori polvere: 10-15 minuti

Fuori impronta: 30-35 minuti

Accatastabile: 4-6 ore

Carteggiabile: 6 ore minimo

Sistemi di applicazione: spruzzo e velo

Grammatura: 80-120 g/m<sup>2</sup>

Numero di mani: 1-3

---

### Proprietà generali

Fondo acrilico dotato di un'ottima carteggiabilità, trasparenza e ottimo taglio del poro. Il prodotto contiene dei filtri U.V. per limitare il viraggio di colore del legno nel tempo.

---

### Indicazioni per lo stoccaggio

Conservare in luogo ventilato; non eccedere i 30-35°C. I catalizzatori poliisocianici temono l'umidità; in caso di parziale utilizzo richiudere perfettamente le latte e provvedere ad utilizzare i residui in tempi brevi.

SCADENZA 12 mesi

I dati si riferiscono al prodotto conservato in imballi originali e chiusi.

Le informazioni fornite in questa scheda tecnica sono basate sul meglio della nostra conoscenza ed esperienza. La Sirca garantisce la costanza delle caratteristiche chimico fisiche dei propri prodotti entro le tolleranze sopra riportate. Il risultato finale ricadrà sotto la totale responsabilità dell'utilizzatore il quale dovrà verificare che il prodotto risponda alle proprie esigenze in materia di sicurezza, di attrezzature di applicazione, di materiale da verniciare e di condizioni ambientali prima di usarlo. La rete tecnica e commerciale Sirca è a completa disposizione per chiarire qualunque problema riguardo all'applicazione corretta dei nostri prodotti