

Scheda Tecnica

OTA176S01**22/10/2024****Versione 4**

SIRCA S.p.A. – sede e stabilimento: Viale Roma, 85 – 35010 SANDONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy – Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it.

SIRCA S.p.A. è un'azienda con sistema di qualità certificato da DNV secondo la norma UNI EN ISO 9001.

Denominazione e codice

OTA176S01 Opaco ACR Trasp. NE .

Natura chimica

Vernice acrilica.

Descrizione e prestazioni

Finitura acrilica effetto naturale. Il prodotto è adatto alla verniciatura di piani, arredo per uffici, mobili, porte interne e manufatti in legno in generale.

Opacità: 3-4 gloss.

Test di laboratorio

Descrizione	Metodo	Unità di misura	Valore - Range
Esposizione alla luce	UNI EN 15187	Scala dei grigi	4/5
Resistenza ai liquidi freddi	UNI EN 12720	Classe secondo UNI 10944	C

Informazioni sulle caratteristiche del prodotto

Caratteristiche Chimico - Fisiche

Descrizione	Metodo	Unità di misura	Valore - Range
Residuo secco	I.O. 371	%	13+/-1
Viscosità DIN 4 @20°C	I.O. 301	rapidità di essiccazione	30"
Peso specifico	I.O. 309	g/cm3	0,900±0,010

Scheda Tecnica

OTA176S01**22/10/2024****Versione 4**

Modalità di applicazione

OTA176S01: 100 parti in peso.

CA142LM: 10 parti in peso.

DL031: 20-50 parti in peso.

Viscosità (pronto all'uso): 15 rapidità di essiccazione DIN#4.

Essiccazione: a 20°C.

Pot-Life: 8 ore.

Fuori polvere: 10-15 minuti.

Fuori impronta: 25-30 minuti.

Accatastabile: 6 ore.

Grammatura: 80-120 g/m².

Sistemi di applicazione: spruzzo automatico.

Numero di mani: 1-2.

Proprietà generali

Finitura acrilica che conferisce al manufatto un aspetto naturale, mantenendo un ottimo taglio del poro, una buona resistenza all'ingiallimento e un buon potere coprente..

Il prodotto contiene dei filtri U.V. per limitare il viraggio di colore del legno nel tempo. Può essere applicato su sé stesso o su fondi acrilici (opportunamente carteggiati). Nel caso di cicli su stucchi o fondi UV si consiglia di consultare il nostro staff tecnico.

Indicazioni per lo stoccaggio

Conservare in luogo ventilato; non eccedere i 30-35°C. I catalizzatori poliisocianici temono l'umidità; in caso di parziale utilizzo richiudere perfettamente le latte e provvedere ad utilizzare i residui in tempi brevi.

SCADENZA 12 mesi.

I dati si riferiscono al prodotto conservato in imballi originali e chiusi.

Le informazioni contenute in questo foglio informativo sono basate su dati di laboratorio e sulla nostra esperienza. I tempi di gelo e le proprietà reologiche possono variare a causa della natura reattiva dei materiali. Il presente documento non dispensa il cliente dall'eseguire propri controlli delle versioni correnti e delle informazioni tecniche; inoltre non esime il cliente dall'effettuare il controllo della merce in ingresso. Riteniamo che queste informazioni siano attendibili, ma non possiamo garantire la loro applicabilità nel vostro processo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventi che possano verificarsi per usi impropri del prodotto stesso.