

Scheda Tecnica

OWB300HQ**20/11/2024****Versione 4**

SIRCA S.p.A. – sede e stabilimento: Viale Roma, 85 – 35010 SANDONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy – Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it.

BRAND: Sirca.

SIRCA S.p.A. è un'azienda con sistema di qualità certificato da DNV secondo la norma UNI EN ISO 9001.

Denominazione e codice

OWB300HQ Opaco WB 2K Trasp. NE .

Natura chimica

Copolimero all'acqua.

Descrizione e prestazioni

Finitura all'acqua bicomponente effetto naturale, utilizzabile per parquet, mobili ed accessori in genere.
Opacità: 6 gloss.

Informazioni sulle caratteristiche del prodotto

Caratteristiche Chimico - Fisiche

Descrizione	Metodo	Unità di misura	Valore - Range
Residuo secco	I.O. 371	%	27±1
Viscosità DIN 4 @20°C	I.O. 301	rapidità di essiccazione	45±3
Peso specifico	I.O. 309	g/cm3	1,030±0,010

Scheda Tecnica

OWB300HQ

20/11/2024

Versione 4

Modalità di applicazione

OWB300HQ: 100 parti in peso

Acqua: 0-10 parti in peso

CW1S02: 10 parti in peso

CWN20: 10 parti in peso, in alternativa.

Essiccazione: a 20°C

Pot-Life: 4 ore

Fuori polvere: 20-30 minuti

Fuori impronta: 40-50 minuti

Carteggiabile: 3-4 ore

Accatastabile: 6-8 ore

Calpestabile: 24 ore minimo

Numero di mani: 1-3 con carteggiatura intermedia.

Grammatura: 100-120 g/m²

Sistemi di applicazione: a spruzzo.

Proprietà generali

Finitura all'acqua che conferisce al manufatto un aspetto naturale (non verniciato), mantenendo delle ottime resistenze al graffio, un'ottima carteggiabilità ed un ottimo taglio del poro. Il prodotto è bicomponente e deve essere catalizzato con CW1s02 al 10% in peso. E' possibile applicare 2 o 3 mani consecutive di prodotto, a patto di attendere almeno 3 ore prima di sovraverniciare e carteggiare leggermente il supporto. OWB300HQ conferisce ottima tenuta all'ingiallimento nel tempo

Nel caso si intenda utilizzare OWB300HQ come fondo per ciclo misto acqua/solvente consigliamo di eseguire dei test preliminari.

Si sconsiglia l'applicazione a temperature inferiori a 15°C e ad elevati tassi di umidità relativa che possono influenzare negativamente i tempi di essiccazione e di accatastamento. L'elevata umidità nell'aria e/o basse temperature rallentano l'essiccazione e possono arrivare a impedire la corretta formazione del film di vernice.

La pulizia delle superfici verniciate con prodotti all'acqua deve essere fatta con detergenti neutri (quindi non a base di acidi, ammoniaca o candeggina), non abrasivi e privi di solventi; in particolare evitare l'uso di prodotti contenenti alcol o acetone.

Scheda Tecnica

OWB300HQ

20/11/2024

Versione 4

Indicazioni per lo stoccaggio

Conservare i recipienti ben chiusi in ambienti freschi e ventilati. Teme il gelo.

SCADENZA 12 mesi

I dati si riferiscono al prodotto conservato in imballi originali e chiusi.

Le informazioni fornite in questa scheda tecnica sono basate sul meglio della nostra conoscenza ed esperienza. La Sirca garantisce la costanza delle caratteristiche chimico fisiche dei propri prodotti entro le tolleranze sopra riportate. Il risultato finale ricadrà sotto la totale responsabilità dell'utilizzatore il quale dovrà verificare che il prodotto risponda alle proprie esigenze in materia di sicurezza, di attrezzature di applicazione, di materiale da verniciare e di condizioni ambientali prima di usarlo. La rete tecnica e commerciale Sirca è a completa disposizione per chiarire qualunque problema riguardo all'applicazione corretta dei nostri prodotti