



SCHEDA TECNICA

KEIM CONCRETAL[®]-FIXATIV

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

KEIM Concretal-Fixativ è un diluente e mano di fondo a base di silicati sviluppato per supporti in cemento e calcestruzzo. È costituito da una combinazione di leganti di silicato di potassio, sol di silice e additivi organici. KEIM Concretal-Fixativ è certificato Cradle to Cradle Certified Silver e possiede il Material Health Certificate[™] Gold.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

KEIM Concretal-Fixativ è usato come diluente o additivo per le pitture a base di silicati nel sistema di protezione del calcestruzzo KEIM Concretal:

KEIM Concretal-Black
KEIM Concretal-W
KEIM Concretal-W-Grob
KEIM Concretal-Lasur
KEIM Contact-Plus

KEIM Concretal-Fixativ è adatto anche per regolarizzare e/o ridurre l'assorbimento di superfici minerali

3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Cradle to Cradle Certified[®]-Certificate Silver
- C2C Certified Material Health Certificate[™] Gold
- quasi inodore
- altamente permeabile al vapore acqueo
- altamente resistente agli agenti atmosferici
- completamente resistente ai raggi UV
- prevenzione naturale delle muffe grazie all'alcalinità
- resistente alle piogge acide
- resistente ai solventi

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE:

- | | |
|-------------|---|
| - Densità | circa 1,0 g/cm ³ - 1,1 g/cm ³ |
| - Valore pH | circa 11 |

TONALITÀ DI COLORE:

lattiginoso

4. INFORMAZIONI SULL'ELABORAZIONE

PREPARAZIONE DEL FONDO:

Il supporto deve essere portante, pulito e privo di parti in fase di distacco, polvere, olio ed altre sostanze che inibiscono l'adesione. Rimuovere completamente i precedenti rivestimenti organici. permette di intervenire sulle aree danneggiate con il sistema di riparazione del calcestruzzo KEIM Concretal.

CONDIZIONI DI LAVORAZIONE:

La temperatura dell'aria e del supporto durante la lavorazione e l'asciugatura deve essere di ≥ 5 °C.

SCHEDA TECNICA – KEIM CONCRETAL®-FIXATIV

CONSUMO:

circa 0,15 L/m² uso come primer.

I dati relativi al consumo di materiale sono valori indicativi su sottofondi lisci. I valori di consumo esatti devono essere determinati mediante prove su campioni.

LAVORAZIONE:

Per il trattamento di base di supporti molto assorbenti: KEIM Concretal-Fixativ applicare puro a pennello.

Come diluente per supporti normalmente lisci e per rivestimenti protettivi opachi in calcestruzzo: KEIM Concretal-W / Concretal-W-Grob / Concretal-Black.

Per la mano di fondo: a seconda dell'assorbimento del supporto, mescolare max. 10% KEIM Concretal-Fixativ in KEIM Concretal-W (max. 2,5 litri KEIM Concretal-Fixativ per 25 kg di pittura).

Mano finale: con KEIM Concretal-W non diluito.

KEIM Concretal-Lasur:

Per la mano di fondo, mescolare ca. 20-50% KEIM Concretal-Fixativ in KEIM Concretal-Lasur, a seconda dell'assorbimento del supporto (circa 0,2-0,5 litri di Fixativ per litro di KEIM Concretal-Lasur).

Mano finale: con KEIM Concretal-Lasur puro.

Come diluente per velature/applicazioni di design: KEIM Concretal-Lasur può essere diluito con KEIM Concretal-Fixativ / Concretal-Base in qualsiasi proporzione a seconda dell'effetto desiderato.

Per ulteriori informazioni sulla diluizione e l'applicazione di KEIM Concretal-W, KEIM Concretal-Black e KEIM Concretal-Lasur, vedere la rispettiva scheda tecnica.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Pulire immediatamente con acqua.

5. CONFEZIONI

Contenuto	Unità di misura	Quantità sulla paletta	Confezione
20	L	24	tanica
5	L	96	tanica

6. STOCCAGGIO

Periodo massimo di stoccaggio	Condizioni di stoccaggio
12 mesi	Mantenere i contenitori chiusi ermeticamente al fresco al riparo dal gelo tenere al riparo da fonti di calore e dalla luce solare diretta

7. SMALTIMENTO

Note per lo smaltimento vedi par. 13 della scheda di sicurezza.

Codice rifiuti: 06 02 99

8. AVVERTENZE DI SICUREZZA


Fare riferimento alla scheda di sicurezza. Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/h): 30 g/l.
Questo prodotto contiene: 0 - 1 g/l COV.

Codice GIS: BSW 40

9. ANNOTAZIONI GENERALI

Coprire le superfici da non trattare, in particolare quelle in vetro, ceramica e pietra naturale. Rimuovere immediatamente con abbondante acqua eventuali spruzzi di prodotto da aree circostanti e zone di circolazione.
Non è consentita la miscelazione con prodotti di altri sistemi o additivi estranei.

10. CERTIFICATI E SIGILLI DI APPROVAZIONE



I valori e le caratteristiche riportati sono il frutto di un intenso lavoro di sviluppo e di un'approfondita esperienza pratica. I nostri consigli per l'uso in forma scritta e orale, vogliono fornire un supporto per la selezione dei nostri prodotti senza che ne derivi l'assunzione di alcuna responsabilità legale. In particolare non esonerano i clienti e/o gli utilizzatori dall'obbligo di verificare personalmente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto. È prescritto il rispetto delle norme tecniche di costruzione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al fine di migliorare i nostri prodotti e/o la loro applicazione. Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti.