



SCHEDA TECNICA

KEIM CONTACT-PLUS-GROB

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

KEIM Contact-Plus-Grob è un rivestimento di fondo per ristrutturazioni altamente riempito e rinforzato con fibre (pitture ai silicati a dispersione secondo DIN 18363 par. 2.4.1) con additivo acrilico puro, fibre di vetro e riempitivi di alta qualità in dimensioni e forme granulometriche equilibrate. KEIM Contact-Plus-Grob è ideale per il riempimento di cavillature e il livellamento. KEIM Contact-Plus-Grob è certificato Cradle to Cradle Certified Silver e possiede il Material Health Certificate™ Gold.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

KEIM Contact-Plus-Grob è usato come ponte d'adesione su vecchi tinteggi legati organicamente per le pitture a base di silicati a dispersione KEIM, ad esempio se non possono essere rimossi per motivi ambientali o di altro tipo. I vecchi rivestimenti elastomerici e quelli suscettibili a saponificazione (per esempio certe pitture a base di olio) sono esclusi. Su substrati minerali o vecchi rivestimenti organici, KEIM Contact-Plus-Grob mostra un ottimo effetto di riempimento delle crepe e slurring (per cavillature fino a 1,0 mm) grazie ai componenti in fibra e ai riempitivi selezionati. Le diverse strutture superficiali esistenti possono essere livellate con KEIM Contact-Plus-Grob.

3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- Cradle to Cradle Certified®-Certificate Silver
- completamente resistente ai raggi UV

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE:

- | | |
|--------------------------|---|
| - Densità: | ca. 1,6 g/cm ³ - 1,8 g/cm ³ |
| - Valore pH: | 11 |
| - Granulometria massima: | 1 mm |

TONALITÀ DI COLORE:

Bianco

4. INFORMAZIONI SULL'ELABORAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Il supporto deve essere asciutto, solido, pulito e privo di polvere. Asportare meccanicamente o mediante getti d'acqua ad alta pressione eventuali parti in fase di distacco dei rivestimenti precedenti. Riempire eventuali vuoti con un prodotto di riparazione idoneo adattando la struttura superficiale. Rimuovere eventuali strati calcarei lucidi da intonaci nuovi con KEIM Fluat-10 seguendo le norme di utilizzo. Pretrattare le aree di intonaco nuovo (riparazioni) con KEIM Fluat-10 secondo le istruzioni contenute nella scheda tecnica. Rimuovere le parti staccate dei vecchi rivestimenti organici e lo sporco con procedimenti meccanici o con getti d'acqua a pressione. Riparare le imperfezioni per esempio con KEIM Concretal-Feinspachtel. Rimuovere completamente il vecchio rivestimento dalle zone da stuccare.

Supporti non idonei:

rivestimenti plastoelastici; supporti vecchi soggetti a saponificazione

SCHEDA TECNICA – KEIM CONTACT-PLUS-GROB

CONDIZIONI DI LAVORAZIONE:

Temperatura dell'aria e del supporto $\geq 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ durante l'applicazione e l'asciugatura. Non applicare in pieno sole e su superfici surriscaldate dal sole. Proteggere le superfici durante e dopo l'applicazione dal sole diretto, dal vento e dalla pioggia.

CONSUMO:

circa 0,5-0,6 kg/m² come rivestimento base.

I dati relativi al consumo di materiale sono valori indicativi su sottofondi lisci. I valori di consumo esatti devono essere determinati mediante prove su campioni.

LAVORAZIONE:

KEIM Contact-Plus-Grob Applicare sempre non diluito con un pennello in modo uniforme a mani incrociate su substrati non assorbenti. Diluire con al massimo 10 % e i seguenti prodotti su supporti assorbenti: KEIM Fixativ, KEIM Soldalit-Fixativ, KEIM Spezial-Fixativ, KEIM Concretal-Fixativ.

STRUTTURA:

KEIM Contact-Plus-Grob deve essere sempre ricoperto con due mani successive, ad esempio con KEIM Granital o KEIM Concretal-W, per esempio:

Mano intermedia:

con Granital diluito (max. 2 l KEIM di fissante speciale (Spezial-Fixativ) per 10 kg)

Mano finale:

con KEIM Granital, non diluito.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Pulire immediatamente con acqua.

5. CONFEZIONI

Contenuto	Unità di misura	Quantità sulla paletta	Confezione
25	kg	24	secchio
5	kg	70	secchio

6. STOCCAGGIO

Periodo massimo di stoccaggio	Condizioni di stoccaggio
12 mesi	Mantenere i contenitori chiusi ermeticamente al fresco al riparo dal gelo

7. SMALTIMENTO

Note per lo smaltimento vedi par. 13 della scheda di sicurezza.

Codice rifiuti: 08 01 12

8. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Fare riferimento alla scheda di sicurezza. Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/c): 40 g/l.
Questo prodotto contiene: 0 - 1 g/l COV.

CODICE GIS: BSW 10

9. ANNOTAZIONI GENERALI

Coprire le superfici da non trattare, in particolare quelle in vetro, ceramica e pietra naturale. Rimuovere immediatamente con abbondante acqua eventuali spruzzi di prodotto da aree circostanti e zone di circolazione.
Non è consentita la miscelazione con prodotti di altri sistemi o additivi estranei.

10. CERTIFICATI E SIGILLI DI APPROVAZIONE



I valori e le caratteristiche riportati sono il frutto di un intenso lavoro di sviluppo e di un'approfondita esperienza pratica. I nostri consigli per l'uso in forma scritta e orale, vogliono fornire un supporto per la selezione dei nostri prodotti senza che ne derivi l'assunzione di alcuna responsabilità legale. In particolare non esonerano i clienti e/o gli utilizzatori dall'obbligo di verificare personalmente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto. È prescritto il rispetto delle norme tecniche di costruzione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al fine di migliorare i nostri prodotti e/o la loro applicazione. Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti.